

8011-8015 KALESİLİKON

Silikon Mastik



Tanımı

Havanın nemi ile kürleşen, akma yapmayan, kolay uygulanabilen, derz dolgu ve yalıtım amaçlı kullanılan silikon mastiktir.

Uygulama Alanları

— Lavabo, küvet, klozet, duş kabini birleşim yerlerinde kullanılır.
— Pencere doğrama, metal, plastik, çalşan yapı elemanları ve suya maruz seramiklerin birleşim yerlerinin doldurulmasında ve su yalıtımında kullanıma uygundur.

Özellikleri

— Cam, mermer, alüminyum, beton, çelik, PVC gibi yapılarla kullanılan birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
— Düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur.
— Uzun ömürlüdür.
— UV ışınlarına dayanıklıdır.
— Beyaz, şeffaf ve derz dolgu renkleriyle uyumlu 4 farklı renk alternatifine sahiptir.

Uygulama Talimatı

— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan tamamen arındırılmalıdır. Zemin, temiz, yağsız ve tozsuz olmalıdır.
— Uygulama sırasında ürünün kaplama malzemesine bulaşmasını engellemek için doldurulacak yerin iki kenarının bantlanması tavsiye edilir.
— Kartuş ucu, uygulanacak yüzeyin genişliğine uygun şekilde 45°'lik açı ile kesilmelidir.
— Kartuş tabancasına yerleştirilerek uygulanmalıdır.
— Yüzey, kabuklaşma başlamadan sabunlu su ile düzeltilmelidir.
— Genişlik/derinlik oranı 2/1 olmalıdır.
— Maskeleme bantları çıkarılmalı, kürlenmemiş KALESİLİKON aletlerden ve yüzeyden alkol, etil asetat, aseton gibi çözücüler kullanılarak temizlenmelidir.
— Uygulamadan sonraki 24 saat boyunca direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

Uyarılar

— Üzeri boyanamaz.
— Akvaryumlarda kullanılmaz.
— Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

Depolama

— Orijinal ambalajında 5°C-50°C sıcaklık aralığında depolanmalıdır.

Ambalaj

— 280 ml ve 310 ml kartuş (Beyaz, Şeffaf)
— 310 ml kartuş (Gri, Bej, Kahverengi, Siyah)

| Teknik Özellikleri | (23°C ve %50 Bağıl Nem) |
|-----------------------------------|---|
| Genel Bilgiler | |
| Görünüm | Beyaz, şeffaf, gri, bej, kahverengi, siyah renklerde silikon mastik |
| Yoğunluk | 0,98±0,03 g/cm ³ |
| Raf Ömrü | Açılmamış ambalajında kuru ortamda 18 ay |
| Uygulama Bilgileri | |
| Uygulama Sıcaklığı | (+5°C) - (+40°C) |
| Kabuklaşma Süresi | 10-15 dakika |
| Kuruma (Kürlenme) Süresi | 2 mm / gün |
| Performans Bilgileri | |
| Shore A Sertliği (DIN 53505) | 15±2 |
| Elastik Modülüs (%100) (ISO 8339) | > 0,40 N/mm ² |
| Elastik Düzeltme (EN15651-2) | ≥ %60 |
| Kopma Gerilimi (ISO 8339) | > 2 N/mm ² |
| Kopmada Uzama (ASTM D 412) | > %500 |
| Hareket Yeterliliği (ISO 11600) | < %12,5 |
| Hacim Kaybı (EN 15651-1, 2, 3) | ≤ %45 |
| Akmaya Direnç (EN 15651-1, 2, 3) | ≤ 3 mm |
| Sıcaklık Dayanımı | (-40°C) - (+150°C) |

Derz Dolgu Renkleriyle Uyumlu



Gri



Bej



Kahverengi



Siyah



EN 15651-1: F-EXT-INT
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S

