

# 5326 İSTANBUL Stucco Satine

Mermer Efektli İç Cephe Dekorasyon Boyası



## Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, mermer görünümlü, parlak, son kat iç cephe dekorasyon boyasıdır.

## Uygulama Alanları

İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, cam tekstili, macun ve duvar kâğıdı üzerine dekoratif etki yaratmak amacıyla uygulanır.

## Özellikleri

- Parlaktır, silinmeye dayanıklı olup kolaylıkla temizlenir.
- Mermer dokusundadır.
- İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- Renk Ustası ile renklendirilebilir.

## Uygulama Talimatı

— Uygulama yapılacak yüzeyler; aderans düşürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek düzgün, kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir.

— Düzgün ve pürüzsüz bir son görünüm elde etmek için tüm yüzey Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile düzelterek pürüzsüz hale getirilmelidir.

— Yüzeyler Kale SATEN ALÇI ASTARI veya SİLASTER ile astarlanarak zemin hazırlığı tamamlanmalıdır.

— Astar uygulamasından sonra İSTANBUL STUCCO SATİNE inceltmeden mala ile iki kat halinde, katlar arasında 3-5 saat beklenerek tüm yüzeye uygulanır. Uygulama esnasında mala izi veya pürüz kalmaması için özen gösterilmeli, gerekirse yüzey kuruduktan sonra zımparalanmalıdır.

— Yüzeyin kurumasının ardından İSTANBUL STUCCO SATİNE yine inceltmeden spatula veya mala yardımıyla yüzeye çapraz ve yatay-düşey kesikli darbeler ile desenlerin aralarında kısa boşluklar olacak şekilde tatbik edilir. Ardından, kalan boşluklar küçük hareketler ile doldurulur.

— Yapılan uygulama henüz kurumadan, yüzeydeki fazla boya verilen desenler bozulmadan mala yardımı ile sıyırma yapmak sureti ile alınır ve pürüzsüz bir yüzey elde edilir.

— Son olarak yüzeyin parlamasını sağlamak amacıyla, mala farklı yönlerde ve dairesel hareketler ile ve kuvvetlice bastırılmak suretiyle yüzeye uygulanır.

— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

— Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C olmalıdır.

## Uyarılar

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakının.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

## Depolama

— Ağzı açılmamış ambalajında, 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

## Ambalaj

- 5 kg, 10 kg ve 15 kg'lık plastik kova.
- 5 kg'lık ambalajlar 2'li şekilde şirinkenmektedir.

## Teknik Özellikleri

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

### Genel Bilgiler

Renkleri	İSTANBUL Stucco Satine kartelasındaki ve Renk Ustası ile elde edilen binlerce renkte
Tüketimi	İstenilen desene göre değişiklik göstermekle beraber ortalama 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>
Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,7 g/cm <sup>3</sup>

### Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)	
Kuruma Süresi	Dokunma Süresi	1-2 Saat
	Tam Kuruması	4-6 saat
	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.	
Uygulama Aletleri	Çelik mala, spatula	

## İSTANBUL Stucco Satine Renkleri



7406



7097



7286



7326



7094



7054



7325



7012



7206



7112



7264



7025



7244



7122



7266