

# 5850 Kale Lüks Sentetik Boya

Lüks, Parlak, Sentetik Esaslı İç ve Dış Cephe Boyası



## Tanımı

Alkid reçine esaslı, kurşunsuz, son kat lüks parlak boyadır.

## Uygulama Alanları

İç ve dış mekânlarda ahşap, demir-çelik, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB, MDF yüzeylerde ve mobilyalarda uygun astar ile güvenle kullanılır.

## Özellikleri

- Üstün örtme gücüne sahiptir.
- Yüksek ve kalıcı parlaklıktadır.
- Mükemmel silinebilir ve yüzeye yapışma özelliğine sahiptir.
- Kurşun içermez.
- RENK USTASI ile renklendirilebilir.

## Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, pas ve kabarmış boya kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Eski boyalı duvar ve ahşap yüzeylerde uygulama öncesi mutlaka zımpara yapılmalı, yüzey temizlenmeli ve Kale SENTETİK ASTAR ile astarlama yapılmalıdır. Eski boyalı metal yüzeylerde, yüzey ince zımpara ile pas tabakasından arındırılmalıdır. Paslanma belirtisi yoksa yüzey Kale SENTETİK ASTAR ile astarlanmalı ve daha sonra ince zımpara ile yüzey düzeltilmesi yapıldıktan sonra Kale LÜKS SENTETİK BOYA ile boyanmalıdır.

— Yeni boyanacak ahşap yüzeyler ahşap empenye ile doyurulduktan sonra, Kale SENTETİK ASTAR ile astarlanmalıdır. Yeni boyanacak demir-çelik yüzeylere iki kat Kale ANTİPAS uygulanmalıdır.

— Kale LÜKS SENTETİK BOYA fırça, rulo, veya püskürtme ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında sentetik tiner ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.

— Hazırlanmış olan yüzeylere zımpara yapılarak, 24 saat sonra Kale LÜKS SENTETİK BOYA fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. İki kat uygulamada katlar arası 1 gün beklenmelidir.

— Havasız (airless) püskürtmede basınç 120-140 bar, meme açısı 50°, meme ölçüsü 0,013 inç olmalıdır.

— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra tiner ile temizlenmelidir.

— Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5°C-30°C arasında olmalıdır.

## Uyarılar

- R10: Alevlenir.
- R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
- S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
- S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

— S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin.)

— S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

— S53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

— S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

## Depolama

- Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında, en az 1 yıldır. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

## Ambalaj

- 0,75 lt, 2,5 lt, 3,75 lt. ve 15 lt'lik metal ambalaj.
- 0,75 lt.'lik ambalajlar 6'lı, 2,5 lt. ve 3,75 lt.'lik ambalajlar 2'li olarak şirinklenmektedir.

## Teknik Özellikleri

(20°C ve %65 Bağıl Nem)

### Genel Bilgiler

Renkleri	Beyaz, kartela renkleri ve Renk Ustası ile binlerce renkte
Yapısı	Alkid reçine esaslı
İncelticisi	Sentetik tiner
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,21 g/cm <sup>3</sup>
Parlama Noktası	36°C
Parlaklık (60°)	>88

### Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama için kuruması 24 saat
	Dokunma kuruması 3 - 4 saat
	Sert kuruması 12 saat
	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi (25±5 µm kuru film kalınlığında)	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt ile 18-20 m <sup>2</sup> alan boyanabilir
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası



Kurşunsuz



Kalite Belgeleri: TS 39 (Tip 1)'a uygundur.  
Bayındırlık Poz No: 04.505