

1240 PRATICER

Sprey Yapıştırıcı



Tanımı

Emülsiyon polimer (akrilik) esaslı, yüksek performanslı, kullanıma hazır spreyci yapıştırıcıdır.

Uygulama Alanları

- İç mekanda maksimum 20x20 cm ebatlı seramik, doğal taş, granit ve cam mozaiklerin duvara yapıştırılmasında,
- Mevcut seramik üzeri seramik yapıştırılmasında,
- Alçıpanel, alçı sıva ve boyalı yüzeyler üzerine seramik uygulamalarında,
- Küçük ebatlı ayna ve dekoratif metal malzemelerin duvara yapıştırılmasında.

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır. Pratik ve temiz çalışma imkanı tanır.
- Bina hareketlerinden kaynaklanan yüzey gerilimlerine dayanıklıdır.
- 1 saat sonra derz dolgu işlemine olanak sağlar.

Uygulama Talimatı

- Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Yüzey sıcaklığı en az 15°C olmalı ve nem oranı %4,5 altında tutulmalıdır.

- Yapısı gereği tozlu olan yüzeyler KALEKİM ASTAR ile astarlanmalı, varsa yüzeydeki bozukluklar TAMIRART ile düzeltilmelidir.
- Uygulamaya başlamadan önce yapıştırıcının temas etmesinin istenmediği yerler koruyucu bant, örtü vs. ile korunmalıdır.
- Oda sıcaklığında bekletilen yapıştırıcı uygulamadan önce çalkalanmalıdır.
- Tüpün üzerindeki mavi güvenlik şeridi çıkarılmalıdır. Tüp dik konumda tutularak yüzeye 50-60 cm uzaklıktan sıkılmalıdır.
- Sağlıklı bir yapışma elde etmek için yapıştırıcı yüzeyde boş alan kalmayacak şekilde sıkılmalı ancak aşırı miktarda püskürtmekten kaçınılmalıdır.
- Yapıştırma işleminden önce yapıştırıcı ele bulaşmayacak şekilde dokunma kurumaları tamamlanmalıdır. Normal şartlarda kuruma süresi 10-45 dakika arasındadır.
- Seramikler kuvvet uygulanarak yüzeye yapıştırılmalıdır. Dikey uygulamalarda tam yapışma 2 saat sonra gerçekleşir.
- Yapıştırma uygulamasından 1 saat sonra derz dolgu işlemine geçilebilir.
- Yapıştırıcı kuru almadan önce nemli bir bez ile yüzeyden temizlenebilir ancak kurlenmiş yapıştırıcı alkol ile temizlenebilir.

- Uygulama sonrası spreyci tabancasındaki yapıştırıcı kalıntıları bir sonraki uygulamada tekrar kullanılabilmesi için temizlenmelidir.

Uyarılar

- Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.
- Direkt güneş ışığından ve 50°C üzerinde depolamaktan sakının. Şişeyi delmeyiniz ve ateşe yaklaştırmayınız.
- Çocukların erişmeyeceği yerde muhafaza ediniz.
- Yeteri kadar havalandırılmayan ortamlarda maske kullanınız. Buharını solumayınız.
- Göze teması halinde temiz su ile yıkayıp doktora başvurunuz. Donmaktan koruyunuz.

Depolama

- 5°C-23°C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.

Ambalaj

- 650 g tüp.

| Teknik Özellikleri | (23°C ve %50 Bağıl Nem) |
|-------------------------------|--|
| Genel Bilgiler | |
| Görünüm | Beyaz renkli köpük |
| Raf Ömrü | Açılmamış ambalajında kuru ortamda 48 ay |
| Uygulama Bilgileri | |
| Uygulama Sıcaklığı | (+18°C) - (+37°C) |
| Derz Doldurma Süresi | 1 saat sonra |
| Tüketim | 4-5 m ² /tüp |
| Tehlikeli Maddeler (EN 12004) | Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. |
| Yangına Tepki | Bs1d0 |

