

# TECNICA 22 CW

## Akrilik Esaslı Kür Malzemesi



### Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamaları sonrasında uygulanan, yüzeyde oluşturduğu film tabakası ile karışım suyunun hızlı buharlaşmasını engelleyen, rötreyi ve çatlak oluşma riskini azaltan kür malzemesidir.

### Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda,
- Beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici kullanılmış zeminlerde,
- Düşük nem, yüksek buharlaşma ve hava akımı koşullarındaki beton dökümlerinde,
- Düşey ve yatay yapı elemanlarının kürlenmesinde kullanılır.

### Özellikleri

- Uygulandığı çimento esaslı yüzeyin nemini korumasına yardımcı olur.
- Rötre ve çatlak oluşma riskini azaltır.
- Etkin ve uzun ömürlüdür.
- Daha sert ve tozmayan bir yüzey sağlar.
- Kolay uygulanabilir.

### Uygulama Talimatı

- Tecnica 22 CW kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- Masterlanmış yüzeylere veya kalıplı beton uygulamalarında, kalıpların sökülüp yüzeyin parlaklığını kaybetmesinden sonra, ruloyla veya püskürtme metoduyla uygulanır.

### Tüketim

- Kullanım amacına bağlı olarak 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup>

### Uyarılar

- Uygulama yapılırken ortam ve zemin sıcaklığı (+5) °C - (+35) °C arasında olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey temiz ve sağlam olmalı, su birikintisi bulunmamalı, gevşek parçalar temizlenmelidir.
- Uygulama sırasında malzemenin göllenmesine izin verilmemelidir.
- Homojen olmayan uygulamalarda, yüzeyde renk ton farklılığı görülebilir.
- Açık havada ve rüzgarlı ortamlarda tüketim yükselebilir.

- Uygulama ekipmanlarının temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama sırasında ve kuruma gerçekleşinceye kadar ortam ve yüzey sıcaklığının çok düşük ya da çok yüksek olmasına karşı ek önlem alınmalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
- Uygulama sırasında koruyucu maske, gözlük, eldiven kullanılmalı, uygun iş elbisesi giyilmelidir.
- Raf ömrü bilgisi, ürün; açılmamış ambalajında ve uygun depolama koşullarında saklandığında geçerlidir.
- Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

### Depolama

- Kuru ve serin ortamda, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak depolanmalıdır.

### Ambalaj

- 30 kg.lık bidon.

### Teknik Özellikleri

Teknik Özellikleri	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Görünüm/Renk	Beyaz sıvı
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Tüketim miktarı	0,15-0,25 kg/m <sup>2</sup>
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	(+5) °C - (+35) °C
Yoğunluk	~1 kg/l

