

5510 İnce Akırlık Macun

Su Bazlı İnce YüzeY Düzeltme Macunu



Tanımlı

Akırlık emülsiyon esaslı, iç cephedeki yüzeY hatalarını giderecek optimum incelikte formüle edilmiş yüzeY düzeltme macunudur.

Uygulama Alanları

Beton ve mineral sıvalı pürüzlü yüzeYlerin düzgün hale getirilmesinde, rötre çatlaklarının doldurulmasında ve eski boyalı yüzeYlerdeki kabarmış kısımların temizlenmesi ile oluşan yüzeY bozukluklarının giderilmesinde alt kat malzemesi olarak kullanılır.

Özellikleri

- Çok sağlam, tozmayan ve pürüzsüz bir yüzeY oluşturur.
- Neme dayanıklıdır.
- Duvarların nefes almasını engellemez.
- Emiciliği düşük olduğu için boya sarfiyatını azaltır.
- Uygulanması çok kolaydır.
- Doldurma gücü çok yüksek olup, en çok 2 katta yüzeYi pürüzsüz hale getirir.
- Zımparalama esnasında fazla tozuzmaz.
- Solvent içermediği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeYler; yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeYler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeYin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.
- YüzeYin çok bozuk olması durumunda, yüzeYdeki hatalar Kale KALIN AKRİLİK MACUN ile giderilmelidir.
- Çok emici ve tozuyan mineral yüzeYler Kale SİLİSTAR ile, alçılı yüzeYler ise Kale SATEN ALÇI ASTARI ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesinde Kale İNCE AKRİLİK MACUN iyice karıştırılmalıdır.
- Kale İNCE AKRİLİK MACUN, yüzeYin pürüzlülüğüne bağlı olarak bir veya iki kat halinde, spatula veya esnek çelik mala ile uygulanmalıdır.
- Macun uygulamasından 24 saat sonra, yüzeYdeki bozukluklar, spatula izleri, zımpara ile giderilerek yüzeY pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Takip edecek son kat malzeme uygulamasına başlamadan önce yüzeYin Kale ÜNİASTAR, SATEN ALÇI ASTARI veya SİLİSTAR ile astarlanması tavsiye edilir.

— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

— Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeYin sıcaklığı minimum 5°C olmalı ve yüzeY yağış almamalıdır.

— Aşırı sıcak yüzeYler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.

Uyarılar

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Depolama

— Ağzı açılmamış ambalajında, 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 5 kg ve 25 kg'lık plastik kova.
- 5 kg'lık ambalajlar 2'li olarak şirinkenmektedir.

Teknik Özellikleri

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Kirli beyaz
Yapısı	Akırlık emülsiyon esaslı

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	Tam kuruması 24 saat Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	YüzeYin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,5 - 1,5 kg/m ²
Uygulama Aletleri	Spatula, esnek çelik mala

Performans Bilgileri

Servis Sıcaklığı	(-30°C) - (+80°C)
------------------	-------------------