

5319 İS7ANBUL Aura

Sedef, Kadife Efektli İç Cephe Dekorasyon Boyası



Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, sedef efekti ve kadife dokusuna sahip son kat iç cephe dekorasyon boyasıdır.

Uygulama Alanları

İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, cam tekstili, macun ve duvar kâğıdı üzerine dekoratif etki yaratmak amacıyla uygulanır.

Özellikleri

- Kadifemsi dokusu ile mekanlara son derece zarif bir görünüm kazandırır.
- İçeriğindeki sedef ve özel dolgular ile ışığa ve bakış açısına göre değişen etkiler oluşturur.
- İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- Renk Ustası ile renklendirilebilir.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler; aderans düşürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek düzgün, kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir.
- Düzgün ve pürüzsüz bir son görünüm elde etmek için tüm yüzey Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile düzelterek pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Yüzey Kale SILASTAR ile astarlanarak zemin hazırlığı tamamlanmalıdır.
- İS7ANBUL AURA tüm yüzeye tek kat halinde desen verilmeden efekt mala ile uygulanır.
- 2 saat sonra, yüzey kurumasının ardından İS7ANBUL AURA efekt mala ile dairesel hareketler ile elde edilmek istenen desene göre uygulanır.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Güvenlik Uyarıları

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S7 Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakının.
- S 37 Uygun eldiven giyin.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.
- S61 Çevreye saliverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

Depolama

— Ağız açılmamış ambalajında, 5 - 35°C arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 1kg, 2,5 kg ve 5 kg'lık plastik kova.
- 1 kg ve 2,5 kg'lık ambalajlar 2'li şekilde şirinkenmektedir.

Teknik Özellikleri

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Kartela renklerinde ve Renk Ustası ile binlerce renkte
Tüketimi	İstenilen desene göre değişiklik göstermekle beraber ortalama 0,2-0,3 kg/m ²
Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,14 gr/cm ³
İncelticisi	Su

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	Dokunma kuruması: 1-2 saat
	Tam kuruması: 4-6 saat
	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.
Uygulama Aletleri	Efekt Mala