

4082 Minart Silver

Mineral Esaslı Dekoratif Cephe Kaplaması



Tanımı

Çimento esaslı dekoratif cephe kaplama malzemedir.

Uygulama Alanları

— Cephe mantolama sisteminde, ince sıvalı ve düzgün yapılmış kaba sıvalı yüzeylerde kullanılır.

Özellikleri

- Rahat sürüm ve yayılım özelliği ile hızlı uygulama imkânı sağlar.
- Kolay desen verilir.
- Üstün performansı ile ağır iklim koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Özel dolgu boyutu ile yüzeyde doğal ve dekoratif bir doku oluşturur.
- Buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliğine sahiptir.
- İçeride oluşan nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile binaların nefes almasını sağlar.

Uygulama Talimatı

— Uygulama yapılacak yüzeylerdeki, yapışmayı azaltıcı toz, kir, yağ, tümüyle temizlenmeli; yüzeyler kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklendiğinden emin olunmalıdır. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.

- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekiyorsa Kale MACUNART veya Kalekim TAMIRART ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir.
- 25 kg MİNART SILVER'ı 5,75 - 6,5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar karıştırınız. Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.
- Harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.
- Hazırlanan harcı yüzeye çelik mala ile dolgu boyutunda uygulayınız ve plastik mala ile dairesel hareketler yaparak tekstür kazandırınız.
- Hazırlanan harcı 3 saat içinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş harcı atınız.
- Birbiri ile bağlantılı olan yüzeylere tek seferde uygulayınız.
- Son kat yapı malzemesi olarak yüzeyde bırakılmaz. Mutlaka kuruduktan sonra üzerinin boyanması gerekmektedir.
- Ürüne uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı eklemeyiniz.
- Uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşebileceği durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

- Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgar, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.
- Geniş yüzeylerde ve iş paydoslarında ek yerlerinin belirgin olmaması için kağıt bant kullanılmalı ya da ara vermeden, malzeme kurumadan yaş üstüne yaş olarak uygulamayı sağlamak üzere yeterli miktarda uygulayıcı ile çalışılmalıdır.
- Yukarıdaki değerler 23°C±2 sıcaklık ve % 50±5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir.
- Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar

- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Depolama

- En fazla 10 kat istifli, kuru ortamda depolayınız.

Ambalaj

- 25 kg'lık kraft torba.

Teknik Özellikleri	(23°C, %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler	
Renk	Beyaz
Yapısı	Çimento esaslı
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri	
Tüketimi	2,4 - 2,8 kg/m ²
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Uygulama Aletleri	Çelik ve plastik mala
Karışım Oranı	5,75 - 6,5 lt su / 25kg toz
Performans Bilgileri	
Servis Sıcaklığı	(-30°C) - (+80°C)
Basınç Dayanımı - Sınıfı (TS EN 1015-11)	3,5 - 7,5N/mm ² - CS III
Bağ Dayanımı - Kopma Şekli (TS EN 1015 - 12)	≥ 0,45N/mm ² - B
Kuru Yiğün Yoğunluğu (TS EN 1015-10)	1400 ± 100kg/m ³
Kılcal Su Emme (kapiler) - Sınıfı (TS EN 1015-18)	≤ 0,40kg/m ² dk ^{0,5} - W1
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı / (μ) (TS EN 1745)	5/20 (Çizelge Değeri)
Isıl İletkenlik (TS EN 1745)	≤ 0,47 W/m.K (Çizelge Değeri) P = %50
Yangına Tepki (TS EN 13501 - 1)	A1
Tehlikeli Maddeler (EN 998 - 1)	Uygun



Kalite Belgeleri: TS EN 998-1 (Temmuz 2011)
Bayındırlık Poz No: 04.476/A