

4506 KALEKİM DOLGULU ASTAR

Pürüzsüz Yüzey Astarı



Tanımı

Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, seramik üzeri seramik uygulamalarına uygun dolgulu astar malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Seramik, brüt beton, kum taşı, mermer, klinker, plywood gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, siva, şap, ahşap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır.
- Sürekli suya maruz kalan yüzeyler için kullanıma uygun değildir.

Özellikleri

- Pürüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.
- Yüzeylerdeki tozumuş kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak seramik yapıştırıcısının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.
- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

- Solvent içermez. Koksuzdur. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

- Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan (Yağ, kir, deterjan, sabun vb.) arındırılmalıdır.
- Gerekirse yüzey, TAMİRART ile düzeltilmeli, çatlaklar tamir edilmelidir.
- KALEKİM DOLGULU ASTAR iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır. Herhangi bir katkı katılmamalıdır.
- Alçı, şap veya beton gibi çok emici yüzeylerde 2 kat uygulanmalıdır.
- Kuruma süresi 45-60 dakikadır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Uyarılar

- Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Depolama

- Temiz ve kuru bir yerde, 5°C-35°C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç ambalaj üst üste konarak depolanmalıdır.

Ambalaj

- 1 kg, 3 kg ve 5 kg plastik kova.

Teknik Özellikleri	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler	
Görünüm	Açık mavi sıvı
Yapısı	Polimer dispersiyon esaslı
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,17 g/cm ³
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	45-60 dakika
Uygulama Sonrası Bekleme Süresi	Maks. 48 saat
Tüketim (Ortalama)	100 g/m ² (tek kat için)

