

5844 Kale Yat Vernik

Parlak, Sentetik Esaslı Ahşap Verniği



Tanımı

Üretan alkid reçine kombinasyon esaslı, kurşunsuz, yüksek parlaklıkta mükemmel üst yüzey oluşturan bir yat verniktir.

Uygulama Alanları

Deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların her türlü ahşap iç ve dış yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu amaçlı olarak kullanılır.

Özellikleri

- Yüksek parlaklıktadır.
- Şeffaf renktedir.
- Kurşun içermez.
- Uygulandığı ahşabın doğal görünümünü bozmaz.
- UV dayanımlıdır.
- Ahşabı değişken atmosfer koşullarına karşı mükemmel korur.

Uygulama Talimatı

- Kale YAT VERNİK uygulanacak ahşap yüzeyler yağ ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır.
- Ahşabın küf ve mantara karşı uzun yıllar korunması için emprenye edilmiş ahşap kullanılması önerilir, eğer bu mümkün değilse pratik emprenye malzemelerinin uygulanması önerilir.

— Kale YAT VERNİK, püskürtme tabancasıyla uygulamada %10-20, fırça ve rulo ile uygulamada %5-10 sentetik tiner ile inceltilemek suretiyle, katlar arasında zımpara yapılarak birer gün ara ile 3 kat uygulanmalıdır.

— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra sentetik tiner ile temizlenmelidir.

— Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5°C-30°C arasında olmalıdır.

Uyarılar

- R10: Alevlenir.
- R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
- S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
- S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
- S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin.)
- S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

— S53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

— S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Depolama

— Ağzı açılmamış ambalajında, oda sıcaklığında en az 1 yıl saklanabilir.

Ambalaj

- 0,75 lt., 2,5 lt., ve 12 kg.'lık metal ambalaj.
- 0,75 lt.'lik ambalajlar 6'lı, 2,5 lt.'lik ambalajlar 4'lü olarak şirinkenmektedir.

Teknik Özellikleri

(20°C ve %65 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Şeffaf
Yapısı	Üretan alkid reçine kombinasyon esaslı
İncelticisi	Sentetik tiner
Yoğunluğu	Yaklaşık 0,90 g/cm ³
Parlama Noktası	36°C

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama kuruması 24 saat
	Dokunma kuruması 2 saat
	Sert kuruması 24 saat
Tüketimi	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt ile 14-20 m ² alan cilalanabilir.
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası



Kurşunsuz

Bayındırlık Poz No: 04.515/1