

## 4507 B-TONE

### Brüt Beton YüzeY Astarı



#### Tanımı

Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, dolgulu, brüt beton yüzeY astar malzemesidir..

#### Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey yüzeYlerde,
- Tavanlarda,
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt beton yüzeY üzerine uygulanmasında yapışma mukavemetini artırıcı astar olarak kullanılır.

#### Özellikleri

- Pürüzsüz brüt beton zeminler üzerinde, sıva uygulamaları için pürüzlü bir yüzeY oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.
- Çimento ve alçı esaslı sıvaların hızlı su kaybını önler daha uzun süre boyunca, daha kolay işlenebilmesini sağlar.
- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir.
- Solvent içermez. Kokusuzdur. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

#### Uygulama Talimatı

- YüzeYin kürünü almış, kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- YüzeY, yapışmayı önleyecek kalıntılardan (Yağ, kir, deterjan, sabun vb.) ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır
- Gerekliyorsa yüzeY, TAMIRART ile düzeltilmeli, çatlaklar tamir edilmelidir.
- B-TONE, 12 kg'lık kova içerisine, 4-6 lt su ilave edilip iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır. Karışımın 500 devir/dakikadan az düşük devirli mikser ile yapılması önerilir.
- Kuruma süresi 45-60 dakikadır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeYin sıcaklığı minimum 5°C-30°C olmalı ve yüzeY yağış almamalıdır.
- Uygulanan B-TONE kuruduktan sonra, üzerine sıva uygulamasına en az 24 saat sonra geçilmelidir.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

#### Uyarılar

- Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve yüzeY özelliklerine bağlı olarak değışkenlik gösterebilir.

#### Depolama

- Temiz ve kuru bir yerde, 5°C-35°C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç ambalaj üst üste konarak depolanmalıdır.

#### Ambalaj

- 12 kg ve 25 kg plastik kova.

Teknik Özellikleri	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
<b>Genel Bilgiler</b>	
Görünüm	Turuncu
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,55 g/cm <sup>3</sup>
<b>Uygulama Bilgileri</b>	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	45-60 dakika
Uygulama Sonrası Bekleme Süresi	Min. 24 saat
Tüketimi (Ortalama)	150-250 g/m <sup>2</sup> (tek kat için)
Uygulama Kalınlığı	En az: 0,20 mm / En fazla: 0,40 mm

