

2800 FUGATECH

Kullanıma Hazır, Esnek Derz Dolgu



Tanımı

Esnek, küf ve mantar oluşumuna dirençli, su itici, kullanıma hazır, 1-6 mm derz aralığı için uygun, akrilik esaslı derz dolgu malzemesidir.

Uygulama Alanları

— Her tip ve ebattaki seramik, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
— FUGATECH iç mekanda yatay ve düşeyde, FUGATECH RUSTİK ise dış mekanda düşey uygulamalarda mükemmel sonuç verir.
— Yüksek esnekliği sayesinde dış cephe kaplamalarının ve esnek malzemelerin derzlerinde kullanılabilir.

Özellikleri

— Zor kirlenir, kolay temizlenir.
— Düşük su emiciliğe sahiptir.
— Damlacık etkisi sayesinde su iticiliğe sahiptir.
— Esnekliği sayesinde titreşim ve deformasyonları tolere edebilir.
— Küf ve mantar oluşumuna dirençlidir.
— Çatlamaz.
— Aşınmaya dayanıklıdır.
— 3 farklı renk seçeneğine sahiptir.
— Kullanıma hazırdır. Pratik ve temiz çalışma imkanı tanır.
— Kıvamı sayesinde kolay uygulanır.

Uygulama Talimatı

— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kirlenmiş olmalıdır.
— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliği seramik kalınlığının en az 2/3'ü kadar olmalıdır.
— FUGATECH uygulamaya başlamadan önce 2-3 dakika kuvvetlice karıştırılarak kremi kıvama getirilmelidir. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.
— FUGATECH uygulandıktan 10 dakika sonra yüzey, iyice sıkılmış sulu olmayan nemli bir sünger yardımı ile sadece 1 kez derzi düzeltme amacıyla yumuşak dairesel hareketlerle silinmelidir. FUGATECH'in derzden boşalmayacak kadar kurduğundan emin olduktan sonra (23°C'de 14 saat sonra) yüzeyde kalan kalıntılar hafif nemli bir bez ile temizlenmelidir. Güneşte beklemiş veya emiciliği yüksek kaplama malzemelerinin arasında, direk güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.
— Uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır. Uygulama aletleri ürün kurumadan önce su ile kolaylıkla temizlenebilir. Ürün tamamen kuruduktan sonra ise uygulama aletleri aseton gibi solventler ile temizlenebilir.

Uyarılar

— Uygulama esnasında gerektiğinde harç karıştırılarak kremi kıvam korunmalıdır. Ürün kapağı uzun süre açık bırakılmamalıdır.
— Sürekli suya maruz kalan (yüzme havuzu vb.) alanlarda kullanıma uygun değildir.
— Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.
— Dış cephe uygulamalarında kalın dolgu versiyon FUGATECH RUSTİK kullanılmalıdır.

Depolama

— Kuru ortamda depolanmalıdır.
— Açılmamış orijinal ambalajında, 5°C-35°C arasında kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

— 3 kg plastik kova.

Teknik Özellikleri	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler	
Görünüm	Beyaz, bej, gri renkli pasta
Yoğunluk	1,7 ± 0,1 kg/m ³
Katı Madde İçeriği	≥ %85
pH	8,00 ± 0,5
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+10°C) - (+35°C)
Üzerinde Yürüyebilme Süresi yada Hafif Yaya Trafikine Dayanım Kazanma Süresi	> 48 saat
Tüketim	Bkz. Sayfa 47 Epoksi-Akrilik Derz Dolgu Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri	
Yaşlanmaya Dayanımı	İyi
Esneklik	Ekstra esnek
Sertlik (Shore D)	~ 50
Sıcaklık Dayanımı	(-15°C) - (+70°C)

* Standart üretim 3 kg olup, miktarın fazla olacağı projeler için ambalaj miktarı artırılabilir.

* Ürünün kalın dolgu versiyonu olan FUGATECH RUSTİK 1-10 mm arası derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Minimum 500 kg'lık siparişlerde ve özel renk istekleri doğrultusunda üretilebilir.

