

5845 Kale Cam Cila

Tek Bileşenli, Parlak, Sentetik Esaslı Parke Verniği



Tanımı

Tek komponentli, modifiye üretilen alkid esaslı, kurşunsuz parke verniğidir.

Uygulama Alanları

Mukavemet gerektiren iç cephe ahşap döşeme, merdiven ve parke yüzeylerde güvenle kullanılır.

Özellikleri

- Yüksek ve kalıcı parlaklıktadır.
- Şeffaf renktedir.
- Kurşun içermez.
- Üstün kimyasal dayanıma sahip olup, sıvı temizlik malzemelerinin yıpratıcı etkisine karşı dirençlidir.
- Uygulandığı ahşabın doğal görünümünü örtmez.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve yeterli kurulukta olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey daha önceden verniklenmiş ise sistre ile yüzey temizlenerek parke dolgu verniği uygulanır.
- Elde edilen pürüzsüz yüzey üzerine 2 veya gerekirse 3 kat halinde Kale CAM CILA uygulanır. Kale CAM CILA'nın ilk kat uygulamalarında %25 oranında, ikinci ve gerekirse üçüncü kat

uygulamalarında ise %10-15 oranında sentetik tiner ile inceltilerek fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanması tavsiye edilir. Katlar arasında en az 5-6 saat beklenmelidir.

— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra sentetik tiner ile temizlenmelidir.

— Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5°C-30°C arasında olmalıdır.

Uyarıları

- R10: Alevlenir.
- R48/20: Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
- R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.
- R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
- S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
- S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin.)

— S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

— S53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

— S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Depolama

— Ağız açılmamış ambalajında, oda sıcaklığında en az 1 yıl saklanabilir.

Ambalaj

- 0,75 lt., 2,5 lt., ve 12 kg.'lık metal ambalaj.
- 0,75 lt.'lik ambalajlar 6'lı, 2,5 lt.'lik ambalajlar 4'lü olarak şirinkenmektedir.

Teknik Özellikleri

(20°C ve %65 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Şeffaf
Yapısı	Modifiye üretilen alkid esaslı
İncelticisi	Sentetik tiner
Yoğunluğu	Yaklaşık 0,92 g/cm ³
Parlama Noktası	36°C

Uygulama Bilgileri:

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama kuruması 5 - 6 saat Toz tutmama kuruması 2 - 3 saat 24 saat sonra yürünebilir. 3 - 4 günde fiziksel dayanım kazanır. Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt ile 7-10 m ² alan cıalanabilir.
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası



Kurşunsuz



Bayındırlık Poz No: 04.515/1