

5320 İSTANBUL Sedef

Sedef Efektli İç Cephe Dekorasyon Boyası



Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, sedef efektli son kat iç cephe dekorasyon boyasıdır.

Uygulama Alanları

İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara siva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, cam tekstili, macun ve duvar kağıdı üzerine dekoratif etki yaratmak amacıyla ve ahşap, metal gibi yüzeyler üzerine hobi amacıyla uygulanır.

Özellikleri

- İnci parlaklığındadır.
- Silinmeye dayanıklı olup kolaylıkla temizlenir.
- İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Kullanılan uygulama aleti, yöntemi ve kullanıcının hayal gücü doğrultusunda sonsuz sayıda desen yaratma imkanı tanır.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

— Uygulama yapılacak yüzeyler, aderans düşürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklendiğinden emin olunmalıdır.

— Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

— Gerekliyse Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı, bozukluklar giderilmelidir.

— Düz bir son görünüm istenmesi durumunda tüm yüzey Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile düzleştirilerek pürüzsüz hale getirilmelidir.

— Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler Kale SİLASTAR, yeni boyanacak emici yüzeyler Kale SATEN ALÇI ASTARI veya SİLASTAR ile astarlanmalıdır.

— Astar uygulamasından sonra KALİA MAT veya KALİA İPEK MAT fırça, rulo veya sprey tabancası ile 2 kat halinde yüzeye uygulanmalıdır.

— Uygulanan boya kuruduktan sonra İSTANBUL SEDEF şu yöntemlerden biriyle uygulanır:

A. İSTANBUL SEDEF %10 su ile inceltilerek rulo veya fırça ile yüzeye uygulanır ve henüz yaşken dekoratif amaçlı uygulama aletleri kullanılarak istenilen desen oluşturulur.

B. Yüzeyde istenilen desen oluşturulacak şekilde İSTANBUL SEDEF sünger, kağıt veya bez parçası kullanılarak tamponlama yöntemi ile yüzeye uygulanır.

— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

— Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C olmalıdır.

Uyarılar

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Depolama

— Ağzı açılmamış ambalajında, 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 1 kg, 2,5 kg ve 15 kg'lık plastik kova.
- 1 kg ve 2,5 kg'lık ambalajlar 2'li şekilde şirinklenmektedir.

Teknik Özellikleri

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

| | |
|-------------|---|
| Renkleri | Beyaz, İSTANBUL Efekt Kartelasındaki 11 renk ve Renk Ustası ile elde edilen binlerce renk |
| Tüketimi | İstenilen desene göre değişiklik göstermekle beraber ortalama 0,055 - 0,160 kg/m ² |
| Yapısı | Akrilik emülsiyon esaslı |
| İncelticisi | Su |
| Yoğunluğu | Yaklaşık 1,06 g/cm ³ |

Uygulama Bilgileri

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| Uygulama Sıcaklığı | (+5°C) - (+35°C) | |
| Kuruma Süresi | Dokunma Süresi | 30 dakika |
| | Tam Kuruması | 24 saat |
| | Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır. | |
| Uygulama Aletleri | Fırça, rulo, sprey tabancası ve dekoratif uygulama aletleri (deniz süngeri, spatula, vs.) | |

İS7ANBUL Sedef Renkleri



7001 Gümüş Gri



7000 Gümüş Beyaz



7800 Sultani



7150 Gül Pembe



7262 Ahududu



7250 Lila



7121 Nar Çiçeği



7053 Kehribar



7260 Eflatun



7222 Kekik



7241 Atlas

İS7ANBUL Sedef, Kale Renk Ustası ile renklendirilerek binlerce renk alternatifi sunar.

UYARI! Baskı tekniği sebebiyle bu sayfada gösterimi yapılan renk tonlarıyla uygulama esnasında elde edilecek renk tonları arasında farklılıklar olabilir.