

5102 Sportline

Su Bazlı Kort Boyası



Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, su geçirimsiz, uzun ömürlü, mat, kort boyasıdır.

Uygulama Alanları

Her türlü mineral esaslı kort zeminine uygulanır.

Özellikleri

- Tamamen su geçirimsiz bir boya olup yağmura karşı tam bir koruma sağlar, zeminde don çatlaklarını, küf, mantar oluşumunu ve kimyasal korozyonu önler.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Yağmur, kar, nem aşırı soğuk veya sıcak gibi ağır hava şartlarından etkilenmez; kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz.
- Üstün örtme gücüne sahiptir.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapılmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.

- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Bitüm esaslı asfalt yüzeylere çimento esaslı şap uygulaması yapıldıktan sonra boya uygulanması tavsiye edilir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler Kale SİLASTER ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi SPORTLINE iyice karıştırılmalıdır.
- SPORTLINE hacimce en çok %10 temiz su ile inceltilerek fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile 2 kat halinde uygulanmalıdır.
- Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.

Uyarılar

- S2 Çöçüklerin ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
- S37 Koruyucu eldiven kullanınız.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Depolama

- Ağzı açılmamış ambalajında 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 20 kg'lık plastik kova.

Teknik Özellikleri	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler	
Renkleri	Beyaz, bordo ve yeşil renkte
Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,45 g/cm ³
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama için kuruması 6 saat
	Tam kuruması 24 saat
	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,200 kg/m ²
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası
Performans Bilgileri	
Ovalama Dayanımı (devir) (ASTM 2486)	> 300
Parlaklık (60°) (ISO 2813)	Yaklaşık 3
Su Emme (kg/m ² h ^{0,5}) (TS EN 1062 - 3)	< 0,100
Servis Sıcaklığı	(-30°C) - (+80°C)