

5842 Kale Sentetik Astar

Sentetik Esaslı Astar Boya



Tanımı

Yüksek örtme kabiliyetine sahip, kurşunsuz, sentetik alkid reçine esaslı astar boyadır.

Uygulama Alanları

İçeride ve dışarıda her cins ahşap, duvar, metal yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce güvenle kullanılır.

Özellikleri

- Üstün örtme gücüne sahiptir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.
- Düzgün ve sağlam bir üst yüzey oluşturarak yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir.
- Kurşun içermez.

Uygulama Talimatı

- Uygulanacak yüzeyler yağ, pas gibi her türlü kirlilikten temizlenmelidir. Yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.
- Yeni boyanacak ahşap yüzeyler; emrenye malzemesi ile doyurulduktan sonra Kale SENTETİK ASTAR ile tek kat astarlanmalıdır. Metal yüzeyler Kale ANTİPAS uygulamasından sonra tek kat astarlanmalıdır.
- Kale SENTETİK ASTAR fırça ya da rulo ile uygulama kıvamına getirmek için %10, püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için %10-20 sentetik tiner ile inceltilerek tek kat uygulanır.

— Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere zımpara yapılarak, son kat olarak Kale LÜKS SENTETİK BOYA veya Kale SENTETİK BOYA uygulanır.

— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra sentetik tiner ile temizlenmelidir.

— Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5°C-30°C arasında olmalıdır.

Uyarılar

- R10: Alevlenir.
- R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
- S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
- S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
- S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin.)
- S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
- S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Depolama

— Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında en az 1 yıldır. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

Ambalaj

- 0,75 lt., 2,5 lt., ve 20 kg.'lık metal ambalaj.
- 0,75 lt.'lik ambalajlar 6'lı, 2,5 lt.'lik ambalajlar 4'lü olarak şirinkenmektedir.

Teknik Özellikleri

(20°C ve %65 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Beyaz
Yapısı	Sentetik alkid reçine esaslı
İncelticisi	Sentetik tiner
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,60 g/cm ³
Parlama Noktası	36°C

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
Kuruma Süresi	Son kat uygulama kuruması 24 saat
	Dokunma kuruması 2 saat
	Sert kuruması 8 - 10 saat
Tüketimi (45±10 µm kuru film kalınlığında)	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt ile 12-18 m ² alan astarlanabilir.
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası



Kurşunsuz



Kalite Belgeleri: TS 11651
Bayındırlık Poz No: 04.504