

# 3001 İZOSTOP

## Su Tıkama Harcı



### Tanımı

Su geçirimsiz, ani priz alan, aktif su kaçaklarını önleyen, mineral dolgu ve özel çimento içeren tıkama harcıdır.

### Uygulama Alanları

- Bodrumlar, temellerdeki perde duvarlar, betonarme su depoları ve beton borulardaki basınçlı veya sızıntı halinde gelen aktif su kaçaklarının yalıtım öncesi durdurulması ve tıkanmasında,
- Boru ve kablo geçişlerinin su yalıtımında,
- Kalıp içindeki gergi demir boşluklarının doldurulması ve yalıtımında kullanılır.

### Özellikleri

- Kolay uygulanır.
- Ani priz alarak su geçirimsiz tıkaç olur.
- Rötne yapmaz, çatlamaz.
- Betonarme donatısını korozyona uğratmaz.
- Yüzeye mükemmel yapışır.
- Mekanik dayanımı çok yüksektir.
- Üzerine her türlü su yalıtım malzemesi uygulanabilir.

### Uygulama Talimatı

- Yüzeyin sağlam ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeydeki gevşek parçalar, toprak, yağ, boya, zift gibi yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenmelidir.
- Çatlak ve boşluklar 2 cm genişlik ve derinliğe kadar kazınmalı ve gevşek parçalar temizlenmelidir.
- 1 kg toza 0,18 lt temiz su ekleyip elle yoğurularak, harç hamur kıvamına getirilmelidir.
- Hamur kıvamındaki harca 1 dakika içerisinde konik şekil vererek su kaçağının olduğu bölgeye elle, tek bir hareketle ve basınçla uygulanmalıdır.
- Malzeme sertleşinceye kadar, en az 2 dakika boyunca sabit basınç uygulamaya devam edilmelidir.
- Uygulamadan hemen sonra yüzeydeki fazlalıklar keski, spatula vb. aletlerle alınıp yüzey düzeltilmelidir.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

### Uyarılar

- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

### Depolama

- Kuru ve serin ortamda depolanmalıdır. Nemden korunmalıdır.

### Ambalaj

- 5 kg plastik kova.

Teknik Özellikleri	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
<b>Genel Bilgiler</b>	
Görünüm	Gri renkli toz
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
<b>Uygulama Bilgileri</b>	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	0,18 lt su / 1 kg toz
Kap Ömrü	1 dakika
Nihai Kuruma	2-3 dakika
Tüketim	1 lt hacmindeki bir delik için yaklaşık 2 kg
<b>Performans Bilgileri</b>	
Yapışma Mukavemeti (EN 1542)	≥ 0,50 N/mm <sup>2</sup> (28 gün)

