

5190 Supar

Su Bazlı, Parlak, Ahşap, Metal ve Duvar Boyası



Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı parlak, uzun ömürlü, dekoratif, son kat iç ve dış cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları

İç ve dış cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış eski boyalı veya yeni kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere, ahşap ve metal üzerine uygulanır.

Özellikleri

- Sentetik parlak boyaların aksine parlaklığını zamanla kaybetmez, sararma veya çatlama yapmaz, 3-6 saat içinde ikinci kat uygulamasına izin vermesiyle uygulama yapılan mekanların kısa sürede kullanıma açılmasına izin verir.
- Kullanım alanı geniştir; içte ve dışta; ahşap, metal ve mineral her türlü yüzeye uygulanabilir, her yüzeye mükemmel yapışır.
- Uygulaması kolaydır, uygulama esnasında bileği yormaz.
- Yağmur, kar, nem, aşırı soğuk veya sıcak gibi ağır hava şartlarından etkilenmez; kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz.
- İçeride oluşan nemi dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Mükemmel silinebilirliktedir.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler; yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekiyorsa Kale İNCE / KALIN AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı, bozukluklar giderilmelidir.
- Düz bir son görünüm istenmesi durumunda tüm yüzey Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Yüzey yapısına uygun bir astarla; ahşap ve mineral yüzeyler, %10-15 oranında temiz su ile inceltilmiş SUPAR ile; metal yüzeyler Kale ANTİPAS ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi SUPAR iyice karıştırılmalıdır.
- Astar kat kuruduktan sonra, SUPAR hiç inceltilmeden iyice doyurulmuş uzun kıllı fırça, moher rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde yüzeye uygulanır.
- Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.

- Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.
- Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Çok sıcak, kuru ve rüzgârlı havalarda yapılan uygulamalarda fırça izi oluşmasını önlemek amacıyla uygulama üzerinde fazla tarama yapılmamalıdır.
- Birbiriyle temas edecek ahşap ve metal yüzeylerde yapışmayı önlemek için boyanın tam kuruması beklenmelidir.

Uyarılar

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Depolama

- Ağzı açılmamış ambalajında, 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 0,75 lt, 2,5 lt, 7,5 lt ve 15 lt'lik plastik kova.
- 0,75 lt ve 2,5 lt'lik ambalajlar, 2'li olarak şirinklenmektedir.

Teknik Özellikleri (23°C ve %50 Bağıl Nem)	
Genel Bilgiler	
Renkleri	Beyaz ve A,B,C bazlarından Renk Bankası ve Renk Ustası ile elde edilen binlerce renk
Yapısı	%100 Akrilik emülsiyon esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,14 g/cm ³
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama için kuruması 6 saat
	Tam kuruması 24 saat
	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,090 lt/m ²
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası
Performans Bilgileri	
Su Buhar Geçirgenliği SD (m) (TS EN ISO 7783 - 2)	Yaklaşık 0,400
Ovalama Dayanımı (devir) (ASTM 2486)	> 800
Parlaklık (60°) (ISO 2813)	Yaklaşık 80
Su Emme (kg/m ² h ^{0,5}) (TS EN 1062-3)	< 0,100
Servis Sıcaklığı	(-30°C) - (+80°C)

TS EN 1062-1	Sınıfı
Parlaklık	Sınıf G1 (Parlak)
Kuru Film Kalınlığı	Sınıf E3
Tane Büyüklüğü	Sınıf S1 (İnce)
Su Buharı Aktarım Hızı	Sınıf V2 (Orta)
Su Aktarım Hızı	Sınıf W3 (Düşük)
Çatlak Örne Özelliği	Sınıf A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	Sınıf C0



Kalite Belgeleri: TS 7847

Bayındırlık Poz No: 04.504/11