

1057 Kalestick

Poliüretan Esaslı Sprey Yapıştırıcı



YENİ
ÜRÜN



Tanımı

— Havanın nemi ile sertleşen, kullanıma hazır, anında tutunma sağlayan, tek bileşenli poliüretan sprey yapıştırıcıdır.

Uygulama Alanları

— Isı yalıtım levhalarının (XPS-EPS) ve dekoratif amaçlı söve gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikleri

— Her türlü hava koşullarına dayanıklıdır.
— Kullanıma hazır olup, kolay ve hızlı uygulanır.
— Anında tutunma sağlar ve 20 dakika içerisinde kurlaşır.

Uygulama Talimatı

— Yüzeyin kuru ve temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa TAMIRART ile düzeltiniz.

— Kuru yüzeyler işleme başlamadan önce nemlendirilmelidir.
— Tüp kullanılmadan önce 30 kere çalkalanmalıdır. Düşük sıcaklıktaki tüpler oda sıcaklığında 20 dakika bekletilmelidir.
— Tüpün üzerindeki kapak çıkarılıp köpük tabancası çevrilerek KALESTICK sabitlenir.
— Köpük çıkışı 3 cm genişlikte ayarlanarak uygulanacak levhanın kenarlarından 2 cm içeride şerit halinde sıkıya başlanır. Levhanın ortasına kenar çerçeveye paralel olarak bir şerit daha köpük uygulanmalıdır.
— Köpük sıkıldıktan sonra 3-4 dakika kadar beklenir ve daha sonrasında uygulanacak alana yapıştırılır.
— 15-20 dakika içerisinde düzeltme yapılabilmektedir.

Uyarılar

— Göz ve cilt ile temasından kaçının.
— Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
— İyi havalandırılan yerlerde kullanın.
— Gaz buharını içinize çekmeyin.

— Ürünü kullanırken sigara içmeyin.
— Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Depolama

— Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.
— Açılmış ambaj daha sonra kullanım için iyi temizlenerek saklanmalıdır. Saklanan ürün kısa bir süre içerisinde tüketilmelidir.
— 5 °C ile 25 °C arasındaki sıcaklıkta depolanmalıdır.

Ambalaj

— 750 ml sprey tüp.
— Kutu miktarı: 750 ml x 12 adet.

Teknik Özellikleri

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Görünüm	Pembe köpük
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajda kuru ortamda 12 ay
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kabuklaşma Süresi	< 10 dak.
Kesilebilirlik Süresi	< 30 dak.
Düzeltilme Zamanı	15-20 dakika
Tüketim	15-175ml/m ²
Sıcaklık Dayanımı	(-40°C) - (+100°C)

Kale Isı Yalıtım Levhalarının Kalestick ile Yapıştırılması

Köpük sıkılmaya başlamadan önce homojen bir şekilde 30 kere çalkalanmalıdır. Düşük sıcaklıktaki tenekeler kullanmadan önce oda sıcaklığında 20 dk bekletilmelidir. Tüpün üzerindeki kapak çıkarılıp Köpük tabancası çevrilerek KALESTICK sabitlenir. Köpük çıkışı 3 cm genişlikte ayarlanarak uygulanacak levhanın kenarlarından 2 cm içeride şerit halinde sıkılmaya başlanır. Levhanın ortasına kenar çerçeveye paralel olarak bir şerit daha köpük uygulanmalıdır. Köpük sıkıldıktan sonra 3-4 dk kadar beklenir ve daha sonrasında uygulanacak alana yapıştırılır. 15-20 dakika içerisinde düzeltme yapılabılır.



Levhanın kenarlarına çerçeve şeklinde ve levhanın ortasına paralel olarak poliüretan köpük uygulanır.

3-4 dakika kadar beklenir ve daha sonrasında uygulanacak alana yapıştırılır.

15-20 dakika içerisinde düzeltme yapılabılır.

