

5169 Joker Plus Mat

Silikonlu, Mat, Su Bazlı İç Cephe Boyası



Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, mat, son kat dekoratif iç cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları

İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara siva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, macun cam tekstili ve duvar kağıdı üzerine uygulanır.

Özellikleri

- Üstün örtme gücüne sahiptir.
- Silikonlu olup silinebilir.
- İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Yüzeylere mat, temiz, dekoratif bir görünüş kazandırır.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler; yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekirse Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı, bozukluklar giderilmelidir.
- Düz bir son görünüm istenmesi durumunda tüm yüzey Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Eski solvent bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler Kale SİLASTER ile yeni boyanacak emici yüzeyler Kale SATEN ALÇI ASTARI veya SİLASTER ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi JOKER PLUS MAT iyice karıştırılmalıdır.

- JOKER PLUS MAT, temiz su ile hacimce en çok %25 inceltilerek, fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanmalıdır.
- Katlar arasında, en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum 5°C olmalıdır.

Uyarılar

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Depolama

- Ağzı açılmamış ambalajında, 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 2,5 lt, 7,5 lt ve 15 lt'lik plastik kova.
- 2,5 lt'lik ambalajlar, 2'li olarak şirinkenmektedir.

Teknik Özellikleri

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Beyaz ve A,B,C bazlarından Renk Bankası ve Renk Ustası ile elde edilen binlerce renk
Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,54 g/cm ³

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama için kuruması 2 saat
	Tam kuruması 24 saat
	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,100 lt/m ²
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası

Performans Bilgileri

Su Buhar Geçirgenliği SD (m) (TS EN ISO 7783 - 2)	Yaklaşık 0,100
Ovalama Dayanımı (devir) (ASTM 2486)	> 250
Parlaklık (60°) (ISO 2813)	Yaklaşık 3
Servis Sıcaklığı	(-30°C) - (+80°C)

TS EN 13300

Yaş Ovmaya Direnci	Sınıf 2
Örtme Gücü	Sınıf 1 (5,0m ² /lt)
En Büyük Tane Büyüklüğü	Sınıf S1 (İnce)
Parlaklık	Sınıf G3 (Mat)



Kalite Belgeleri: TS 5808

Bayındırlık Poz No: 04.524/01