



We create chemistry

MasterGlenium® 130 (Eski adı Glenium® 130)

Polikarboksilik Eter Esaslı Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Çok Yönlü Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanımı

MasterGlenium® 130, betonun prizini geciktirmeden işlenebilirliğini uzatan, erken ve nihai yüksek dayanım sağlayan, özellikle hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, çok yönlü, polikarboksilik eter esaslı süperakışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı Standartlarına uygundur.

Kullanım Yerleri

- Pompalı veya pompasız yüksek kaliteli hazır beton üretimde,
- Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen, Kendiliğinden Yerleşen Beton üretiminde,
- Ayrışmayan, akıcı kıvamlı Reoplastik* beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

Hazır Beton Üreticileri için:

- İnşaat sahasına, istenilen zamanda yüksek kalitede beton tedarik edilmesini sağlar.
- Kıvam kaybetmeden, TS EN 206-1 kriterlerine uygun, düşük su/çimento oranlı beton üretimi sağlar.
- Bir çok uygulama için tek ürün kullanma imkanı verir.

Müteahhitler için:

- Hazır beton santralinde sipariş edilen betonun, şantiyeye “şantiyede istenildiği ve tanımlandığı gibi” ulaşmasını garanti eder.
- Daha kolay yerleşerek, uygulamayı kolaylaştırılır.
- Kalıplı betonlarda beton yüzey bitişini iyileştirir.
- Tek katkı ile daha çeşitli ve agregası ve çimento değişimlerinden daha az etkilenen beton karışımı sağlar.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Polikarboksilik Eter Esaslı
Renk	Kahverengi
Yoğunluk	1,035-1,075 kg/litre
Klor İçeriği % (EN 480-10)	<0,1
Alkali İçeriği % (EN 480-12)	<3

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.



We create chemistry

MasterGlenium® 130 (Eski adı Glenium® 130)

Mühendisler için:

- Betonun standartlara uygunluğunu garanti eder.
- Daha kalıcı (durabil) beton üretimini sağlar.

Uygulama Yöntemi

Bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi) ve agrega, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışıma ilave edilecek suyun %80-%90'nı ilave edildikten sonra, kalan suyla beraber **MasterGlenium® 130** karışıma ilave edilmelidir. **MasterGlenium® 130**, karışım içinde homojen olarak dağılmasını sağlamak için, tercihen 100 sn. veya laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılmalıdır.

Dozaj

MasterGlenium® 130; 100 kg bağlayıcıya (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi) 0,8-1,5 kg oranında kullanılması önerilir. Laboratuvar deneylerine bağlı olarak kullanım dozajı belirlenir. Ayrıntılı bilgi için **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** Teknik Servisi'ne danışılmalıdır.

Diğer Katkı Malzemeleri ile Uyumu

MasterGlenium® 130 aşağıdaki malzemelerle uyumlu olarak kullanılabilir:

1. **MasterGlenium® 130**, diğer **MasterRheobuild®** (NSF** esaslı) serisi süperakışkanlaştırıcılarla uyumlu değildir.
2. Tüm çimento tipleri ile kullanılır.
3. Kendiliğinden yerleşen beton gibi yüksek bağlayıcı malzemenin kullanılmasına ihtiyaç duyulan durumlarda mikro silika, uçucu kül, ve cüruf ile kullanılabilir.
4. Donma-çözülme direncini artırmak için hava sürükleyici **MasterAir® 200B** ile kullanılır. (TS EN 206-1'e göre çevre şartı XF1-XF4 arası.)
5. Betonun performansının yükseltilmesi ve

agresif ortamlarda dayanıklılığının artırılması için, **MasterRoc® MS 610** mikro silika ile kullanılır. (TS EN 206-1'e göre çevre şartı XA1-XA3 arası.)

6. Beton karışım suyunun hızla azalmasını engellemek için; **MasterRoc® TCC 735** ve **MasterCast® 125** kullanılarak rötre engellenir.

7. Plastik rötre nedeni ile oluşan çatlaklara karşı, sentetik fiberler **MasterRoc® FIB. SP 530/540/550/650** ve çelik fiberlerle birlikte kullanılır.

8. Yüksek sıcaklık ve hava akımının yoğun olduğu ortamlarda; beton içindeki karışım suyunun buharlaşmasını engellemek için, **MasterKure® 101**, **MasterKure® 107**, **MasterKure® 176** veya **MasterKure® 181** gibi kür malzemelerinden uygun olanı seçilerek kullanılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- **MasterRheobuild®** serisi (NSF** esaslı) katkıları ile kullanılması uygun değildir.
- Beton dizaynı ve katkı kullanım dozajı, istenilen beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir.
- Laboratuvar denemeleri sonucunda belirlenen bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) ile ince ve kaba agrega, homojen ve kuru bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Kuru karışıma, karışım suyu ilave edilmeden katkı ilave edildiği takdirde katkı, karışım içinde emilecek ve üniform dağılmayacaktır. Karışım suyunun tamamı bunun üzerine ilave edilse dahi, hedeflenen beton sınıfı ve özellikleri elde edilemeyecektir. Karışım ilave suya ihtiyaç duyacağı için, dizayn değerlerindeki su miktarı aşılacak ve betonun mekanik özellikleri hedeflenen değer altında kalacaktır. Bu nedenle beton katkıları, kuru karışım üzerine direkt olarak ilave edilmemelidir.



We create chemistry

MasterGlenium® 130 (Eski adı Glenium® 130)

- **MasterGlenium® 130**'un, 15°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanılması durumunda k r kořullarında (sıcaklık ve s re) ve imento dozlarında gerekli  nlemlerin alınması gerekir. Kullanıcıya g re  zel dizayn bir  r n olduėu iin; imentonun tipine ve agreganın yapısına g re farklı  zellikler g sterebilir. Bunun iin, beton  retimi yapılmadan  nce  n deneylerle katkının malzemeye uygun olup olmadıėı arařtırılmalıdır.
- **MasterGlenium® 130**'un performansı, bařka sınıftaki katkılarla karıřtırıldıėı takdirde d řer. Bu nedenle depolama ve karıřtırma ekipmanları temizlendikten sonra kullanılmalıdır. Ayrıntılı bilgi iin **BASF T rk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. řti.** Teknik Servisi'ne danıřınız.

Ambalaj

1000 kg'lık tank
D kme

Depolama

Orijinal ambalajında, ortam sıcaklıėının +5°C'nin  st nde olduėu yerlerde depolanmalıdır. Uygun ortamlarda depolanmayan malzeme donduėu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda sıcaklıėında bekletilerek  r n  z lmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik y ntemlerle karıřtırılmalıdır. Karıřtırma iřleminde basınlı hava kullanılmamalıdır.

Raf  mr 

Uygun depolama kořullarında  retim tarihinden itibaren 12 aydır. Aılmıř ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf  mr  boyunca kullanılabilir.

G venlik  nlemleri

Uygulama esnasında, iř ve iři Saėlıėı kurallarına uygun iř elbisesi, koruyucu eldiven, g zl k ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve g ze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora bařvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve iecek malzemeleri sokulmamalıdır. ocukların eriřemeyeceėi yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi iin G venlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

(*) *Reoplastik Beton: Yaklařık 7 cm kıvamdaki kontrol betonu ile aynı su/imento oranına sahip olmasına raėmen kolaylıkla akabilen kıvamı (20-22 cm) olan, ayrıřmayan beton.*

(**) *NSF (Naftalin S lfanat Esaslı  r nler); MSFMelamin S lfonat Esaslı  r nler).*

Sorumluluk

Bu teknik dok manda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF T rk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. řti.** sadece  r n n kalitesinden sorumludur.  r n n nerede ve nasıl kullanılacaėı ile ilgili yazılı  neriler dıřındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluřabilecek sonulardan **BASF T rk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. řti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik dok man, yenisi basılıncaya kadar geerli olup eski basımları h k ms z kılar (01/2015).