

BİLEŞİM	Organik liflerle bitümün belirli oranda homojen olarak yüksek sıcaklıkta doyurulmasıyla elde edilmiş karışımdır.			
UYGULAMA	çatılarda kullanılır.			
UYGULAMA METODU	Özel çivilerle çakılarak uygulanır.			
ÜST YÜZEY KAPLAMA	Genelde inorganik renkli boya tabakası.			
DEPOLAMA	Palet üstünde depolayınız ve sevk ediniz.			
EKOLOJİK BİLGİLER	Su yalıtım amaçlı malzemedir, doğal ortamda kullanılır.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
GÖRSEL KUSURLAR	TS EN 534	-	-	YOKTUR
BOY	TS EN 534 7.1.1	cm	(± 2%)	107
EN	TS EN 534 7.1.2	cm	(+1%, -0,2%)	40
KALINLIK	TS EN 534 7.1.3	mm	(± 10%)	2,9
OLUK YÜKSEKLİĞİ	TS EN 534 7.1.4	mm	(± 6%)	38
OLUK ADIMI	TS EN 534 7.1.5	mm	(± 3%)	190
DÜŞEY YÜK ETKİSİNDE EĞİLME	TS EN 534 7.2.1	–	NPD	NPD
DARBE DAYANIMI	TS EN 534 7.2.2	–	NPD	NPD
YIRTILMA DAYANIMI	TS EN 534 7.2.3	N	min	200
	TS EN 534 7.4.1 (YAŞLANDIRILMIŞ)	N	min	200
SU GEÇİRİMSİZLİK	TS EN 534 7.3.1	–	–	TAM
	TS EN 534 7.4.2 (YAŞLANDIRILMIŞ)	–	–	TAM
BİTÜM ORANI	TS EN 534 7.3.2	%	min	40
KÜTLE	TS EN 534 7.3.3	kg/m ²	(± 10%)	3,01
MAMÜLÜN HOMOJENLİĞİ	TS EN 534 7.3.4	cm ²	mak	1
SU EMME 24 SAAT	TS EN 534 7.3.5	%	mak	20
ISIL GENLEŞME KATSAYISI	TS EN 534 7.4.3	–	NPD	NPD
YANGINA TEPKİ	EN 13501.1	SINIF	–	E