

CAMYÜNÜ ARA BÖLME LEVHASI



Bir yüzü sarı camtülü kaplı camyünü levha olup hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yere öncelikle ahşap veya metal konstrüksiyon kurulur. İzocam Camyünü Ara Bölme Levhası konstrüksiyonun arasına yerleştirilir. Uygulama yerine bağlı olarak iç mekana bakan yüzeye yahut her iki tarafa alçı plakalar tespit edilir. Alçı plaka kaplamadan önce ses köprüsünü engellemek amacıyla konstrüksiyona kauçuk (İzocamtape) bantların yapıştırılması önerilir.

Kalınlık (cm)	Genişlik x Uzunluk (cm)	Paket (m ²)
5	60 x 135	9,72
7,5	60 x 135	5,67
10	60 x 135	4,86



- Yüksek ısı yalıtımı
- Yangın güvenliği
- Yüksek ses yalıtımı
- Kolay uygulama
- Hafif



İzocam Camyünü Ara Bölme Levhası

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım	Tolerans	Standart		
Malzeme	-	-	Camyünü	-	TS EN 13162		
Genişlik	b	mm	600	+/-1,5%	TS EN 822		
Uzunluk	l	mm	1350	+/-2%	TS EN 822		
Kalınlık	d	mm	50	75	100	T3 **	TS EN 823
Kaplama	-	-	Sarı Camtülü	-	-		
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	A1	-	EN 13501-1		
Gönyeden Sapma	S _b	mm/m	max. 5	-	TS EN 824		
Yüzey Düzlüğü	S _{max}	mm	max. 6	-	TS EN 825		
Boyut Kararlılığı	Δε _d	%	max. 1	-	TS EN 1604		
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	λ _D	W/m.K	0,035	-	TS EN 12667/12939		
Isı İletim Direnci	R _D	m ² .K/W	1,40	2,10	2,85	-	
Su Buharı Difüzyon Direnci *	μ	-	1	-	TS EN 12086		
Spesifik Isıl Kapasitesi *	c	kJ/(kg.K)	0,84	-	EN 12524		
Dinamik Elastisite Modülü *	Edyn	kN/m ²	0,8	-	DIN 52214		
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film	-	-		
Diğer Bilgiler	Camtülü kaplı tarafta azami hizmet sıcaklığı 200 °C'dir.						

* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.

** T3: -3% veya -3 mm; +10% veya 10 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Dikine konulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- 10'arlı torba paketlerle üst üste en çok 6 sıra gelmeli.
- Halat çekmeden önce, kenarlara halatın altına gelecek şekilde boyutları en az 50x20 cm olan sert karton konulmalı.
- Depolama alanı yağmur, su baskını vb. durumlarında ıslanmayacak şekilde olmalı, kapalı alan tercih edilmeli.
- Levha torbaları, özellikle köşeleri yere önce çarpacak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.

